

	TEKNİK ÖZELLİKLER ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇISI	DOKÜMAN NO	FR - 76
		YAYIN TARİHİ	01/01/2010
		REVİZYON TARİHİ / NO	01.01.2012/01

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇISI / PLASTERBOARD ADHESIVE GYPSUM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı Oranı	5 lt suya 10kg alçı
Kullanım Süresi	60 - 80 dakika
Donma Süresi	120 dakika
Yapışma Dayanımı	> 0,06 MPa
Kuru Birim Ağırlığı	680 - 720 kg/m ³
Yangına Tepki	A1 (TS EN 14496'e Göre)

STANDART

Sahip Olduğu Standart	TS EN 14496
-----------------------	-------------

AMBALAJ

Tipi	Polipropilen Torba PP5
Ağırlık	25kg ± %2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water / Plaster Ratio	5 lt water to 10kg plaster
Workability	60 - 80 minutes
Final Setting Time	120 minutes
Adherence Strength	> 0,06 MPa
Dry Density	680 - 720 kg/m ³
Fire Classification	A1 (According to TS EN 14496)

STANDARDS

Reference Standart	TS EN 14496
--------------------	-------------

PACKAGING

Type	Polypropylene Bag PP5
Weight	25kg ± %2



AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara - Turkey
Phone: (+90) 312 473 85 15 • Fax: (+90) 312 473 85 25 E-mail: aygips@aygips.com.tr • http://www.aygips.com.tr

Saklama süresi; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır.